



## JAMAICA M


### 915098



Joustava kasaanpainuva PVC polyesteri vahvikkeella. Venymätön. Nesteiden siirtoon.

### DETAILS

 SILEÄ PINTA \*\*\*\*\*

 JOUSTAVUUS \*

 KULUTUKSEN KESTO \*\*\*

 LÄMPÖTILAN KESTO -5 °C 60 °C

 KEMIKAALI RESISTANSSI PVC Table

 PURISTUS RESISTANSSI \*

 MICROORGANISMS RESISTANCE \*\*\*\*\*

Nimelliskok o mm	Nimelliskok o inch	Sisähalkais ija mm	Ulkohalkais ija mm	Työpaine - 23 °C bar	Työpaine - 40 °C bar	Työpaine - 60 °C bar	Räjähdyss- aine - 23 °C bar	Kokonais Paksuus mm	Paino g/m	n° x a°	kg	vetolujuus kg	Kieppipituu s m	Saatavuus
51	2	51	55	5.5	4	2	17	2	410	36x75°	250	575	50/100	Varastosta
60		60	65	6	4.5	2.5	18	2.5	550	48x78°	450	1055	50/100	Tilauksesta
63	2 1/2	63.5	68.5	6	4.5	2.5	18	2.5	570	48x78°	480	1115	50/100	Tilauksesta
70		70	75	6	4.5	2.5	18	2.5	650	48x78°	535	1245	50/100	Tilauksesta
76	3	76	81	6	4.5	2.5	18	2.5	710	60x75°	600	1390	50/100	Varastosta
80		80	85	6	4.5	2.5	18	2.5	750	60x76°	620	1440	50/100	Tilauksesta
90	3 1/2	90	95	6	4.5	2.5	18	2.5	860	60x80°	700	1630	50/100	Tilauksesta
102	4	102	107	5	3	2	15	3	1000	72x78°	785	1825	50/100	Varastosta
110		110	116	5	3	2	15	3	1150	72x80°	865	2015	50/100	Tilauksesta
127	5	127	133	5	3	2	15	3	1350	72x80°	970	2255	50/100	Varastosta
152	6	152	158	4	3	1	12	3	1600	72x80°	1080	2520	50/100	Tilauksesta
204	8	204	210	1.5	1	0.5	5	3	2400	120x78°	1495	3480	50	Tilauksesta

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.

Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.

Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.