



RAGNO CR B

915204



Tubo in PVC plastificato con rinforzo in fibra poliestere, per mandata liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, alimenti e aria compressa.

DETTAGLI

 SUPERFICI LISCE * * * * *

 FLESSIBILITÀ * * * * *

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE * * * *

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -5 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO * * *

 PER ALIMENTI EU secondo DDC.

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Press. eserc. a 40 °C bar	Press. eserc. a 60 °C bar	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Peso metro g/m	N° fili x angolo n° x a°	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
6	1/4	6	11	20	16	12	60	19	2.5	80	12x50°	100	Su richiesta
6	1/4	6	12	20	16	12	60	17	3	105	12x50°	100	A magazzino
8	5/16	8	13	18	13	9	54	27	2.5	105	16-18x50°	100	Su richiesta
8	5/16	8	14	18	13	9	54	25	3	125	16-18x50°	100	A magazzino
10	3/8	10	15	18	13	9	54	32	2.5	120	18x50°	100	Su richiesta
10	3/8	10	16	18	13	9	54	30	3	150	18x54°	100	A magazzino
12		12	18	15	9	6	45	35	3	180	18x52°	50	Su richiesta
13	1/2	13	18	12	9	6	36	43	2.5	150	18x52°	50	Su richiesta
13	1/2	13	19	12	9	6	36	52	3	175	18x52°	50	A magazzino
15		15	23	10	7	4	30	60	4	280	24x50°	50	Su richiesta
16	5/8	16	21	10	7	4	30	65	2.5	185	24x50°	50	Su richiesta
16	5/8	16	22	10	7	4	30	60	3	210	24x50°	50	A magazzino
19	3/4	19	25	10	7	4	30	68	3	260	24x54°	50	Su richiesta
19	3/4	19	26	10	7	4	30	70	3.5	300	24x54°	50	A magazzino
25	1	25	32	8	5	3	24	115	3.5	390	24x54°	50	Su richiesta
25	1	25	33	8	5	3	24	110	4	450	24x54°	50	A magazzino
30		30	38	8	5	3	24	170	4	560	24x54°	50	Su richiesta
32	1 1/4	32	42	8	4	2	24	200	5	700	36x50°	50	A magazzino
38	1 1/2	38	48	8	4	2	24	300	5	850	48x54°	50	Su richiesta
40		40	50	8	4	2	24	350	5	880	48x54°	50	Su richiesta
50	2	50	62	8	4	2	24	450	6	1350	48x54°	25	A magazzino

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.