

Średnica nominalna w mm	Średnica wewnętrzna mm	Średnica zewnętrzna mm	Ciśnienie robocze przy 23 °C bar	Ciśnienie rozrywające, przy 23 °C bar	Grubość całkowita mm	Ciężar metra bieżącego g/m	Wytrzymałość na rozciąganie kg	Dostępność
20	20		30	90	min. 2.1	230	1200	W magazynie
25	25		30	90	min. 2.0	260	1350	W magazynie
38	38		20	62	min. 2.0	345	2200	W magazynie
45	45		20	62	min. 2.0	380	3300	W magazynie
52	52		20	60	min. 2.0	470	4300	W magazynie
70	70		17	50	min. 2.3	680	6500	W magazynie
75	75		17	50	min. 2.3	790	7200	Na zamówienie
102	102		17	50	min. 2.5	1080	10500	Na zamówienie
110	110		15	45	min. 2.5	1160	11000	Na zamówienie
150	150		13	35	min. 2.6	1650	16500	Na zamówienie

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)