

Ø Nominell mm	Ø Nominell inch	Ø Id mm	Ø Yd mm	Arbetsstryck vid 23 °C bar	Vacuum vid 23 °C m/H ₂ O	Böjradie mm	Total tjocklek mm	Godstjocklek mm	Ø Ståltråd mm	Spiralstigning mm	Spiralriktning	Vikt per meter g/m	Längd på rulle m	Tillgänglighet
40		41	44	0.55	1	20		0.22	0.8	20	vänster	85	12	På Förfrågan
51	2	51	54	0.5	0.95	25		0.22	0.8	20	vänster	105	12	I Lager
63	2 1/2	63	66	0.45	0.9	31		0.22	0.8	20	vänster	130	12	På Förfrågan
70		70	73	0.43	0.85	35		0.22	0.8	20	vänster	145	12	På Förfrågan
76	3	76	79	0.4	0.8	36		0.22	0.8	20	vänster	155	12	I Lager
82		82	85	0.38	0.75	41		0.22	0.8	20	vänster	170	12	På Förfrågan
89	3 1/2	89	92	0.3	0.7	44		0.22	0.8	20	vänster	180	12	På Förfrågan
102	4	102	105	0.25	0.65	51		0.22	1	25	vänster	215	12	I Lager
108		108	111	0.23	0.6	54		0.22	1	25	vänster	230	12	På Förfrågan
114		114	117	0.21	0.55	57		0.22	1	25	vänster	240	12	I Lager
121		121	124	0.20	0.5	60		0.22	1	25	vänster	255	12	På Förfrågan
127	5	127	130	0.18	0.45	63		0.22	1	25	vänster	265	12	I Lager
133		133	136	0.16	0.4	66		0.22	1	25	vänster	280	12	På Förfrågan
140		140	143	0.15	0.38	70		0.22	1	25	vänster	295	12	På Förfrågan
152	6	152	156	0.14	0.35	76		0.22	1.4	32	vänster	380	12	I Lager
160		161	165	0.12	0.32	80		0.22	1.4	32	vänster	410	12	På Förfrågan
165		165	169	0.12	0.3	82		0.22	1.4	32	vänster	420	12	På Förfrågan
178		178	182	0.1	0.25	89		0.22	1.4	32	vänster	450	12	På Förfrågan
203	8	203	207	0.08	0.2	101		0.22	1.4	32	vänster	510	12	I Lager
228	9	228	232	0.06	0.15	114		0.22	1.4	32	vänster	570	12	På Förfrågan
254	10	254	258	0.05	0.12	127		0.22	1.6	40	vänster	640	12	På Förfrågan
279		279	283	0.04	0.1	139		0.22	1.6	40	vänster	700	12	På Förfrågan
304	12	304	308	0.03	0.05	152		0.22	1.6	40	vänster	770	12	I Lager
330		330	334	0.02	0.03	165		0.22	1.6	40	vänster	830	12	På Förfrågan
355	14	355	359	0.02	0.02	177		0.22	1.6	40	vänster	890	12	På Förfrågan
406	16	406	410	0.02	0.01	203		0.22	1.6	40	vänster	1030	12	I Lager
457	18	457	462	0.01	0.0005	228		0.22	1.8	40	vänster	1300	12	På Förfrågan
508	20	508	513	0.01	0.0004	254		0.22	1.8	40	vänster	1450	12	På Förfrågan
558	22	558	563	0.01	0.0003	279		0.22	1.8	40	vänster	1580	12	På Förfrågan
610	25	610	615	0.01	0.0002	305		0.22	1.8	40	vänster	1730	12	På Förfrågan

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.